

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



Decobase



watek

1l ± 14m²

Podłoże powinno być trwałe, mocne, suche, gładkie, wolne od kurzu, resztek klejów i farb. Świeże tynki mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania. Ubytki i spękania należy naprawić i wyrównać za pomocą masy szpachlowej.

W celu zmniejszenia zużycia produktu zaleca się pomalować podłoże farbą **Decobase** w kolorze zbliżonym do koloru efektu (patrz tabelka).

APLIKACJA EFEKTU



Mystic



pędzel

1l ± 12m²

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Produkt należy nakładać płaskim pędzlem o miękkim włosiu ruchami krzyżowymi. Podczas aplikacji powierzchnię można delikatnie wygładzać pędzlem, przesuwając nadmiar farby tak, aby uzyskany efekt był jak najbardziej równomierny (uwaga: produkt jest szybkoschnący). W razie potrzeby, po wyschnięciu powierzchni (ok. 3h), można nałożyć drugą warstwę. W rezultacie złagodzą cieniowania i uzyskany efekt będzie bardziej jednolity. Farbę **Mystic** można również nanosić metodą natryskową. Należy ją wówczas rozcieńczyć max. 10% wody.

INFORMACJE O DOBORZE FARBY DECOBASE

Mystic	Decobase	Mystic	Decobase	Mystic	Decobase	Mystic	Decobase
Universe M8	– D05	Moon M1	– D08	Orbit M5	– D10	Comet M4	– D14
Star Dust M2	– D06	Galaxy M6	– D07	Meteor M3	– D15	Hypernova M7	– D12



ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY

Przedstawione wymalowania mają charakter poglądowy. Efekt końcowy uzależniony jest od sposobu aplikacji, użytych narzędzi oraz umiejętności wykonawcy. Przed rozpoczęciem pracy na docelowej powierzchni należy dokonać próby na powierzchni testowej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

ZAPYTAJ EKSPERTA tel. **691 665 665**

więcej informacji na www.decorative.primacol.pl