

MARKA **PRIMACOL® PROFESSIONAL**PRODUKT **Fasada Pro****Środek do impregnacji fasad z tynku mineralnego, betonu, cegły i kamienia**

- Zabezpiecza przed wilgocią
- Utrwala kolor
- Wzmacnia powierzchnię

POJEMNOŚĆ **1l 5l**

WŁAŚCIWOŚCI **Primacol Fasada Pro** służy do impregnacji fasad z tynków mineralnych, cegły, betonu i kamienia. Produkowany jest na bazie najwyższej jakości żywic alkoksylanowo-siloksanowych. Środek może również być stosowany do zabezpieczania ścian wewnętrznych. Preparat doskonale zabezpiecza powierzchnię przed czynnikami atmosferycznymi (także wilgocią) i promieniami UV. Uwydatnia kolor fasady i zabezpiecza go przed blaknięciem. Po wyschnięciu uodparnia materiały na działanie wody i mrozu zabezpieczając je przed wykruszaniem i pękaniem. Zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów. Ułatwia czyszczenie elewacji. Zaimpregnowana powłoka jest przepuszczalna dla pary wodnej, co umożliwia swobodne "oddychanie ścian".

SPOSÓB UŻYCIA Fasada Pro jest produktem gotowym do użycia – nie należy go rozcieńczać. Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać. Prace powinno przeprowadzać się w temperaturze powyżej 5°C w warunkach suchych (wilgotność ok. 50%). Optymalne warunki dla impregnacji powierzchni zewnętrznych to temperatura ok. 20°C oraz niska wilgotność powietrza. Środek nanosić na czystą i suchą powierzchnię za pomocą pędzla, wałka lub natrysku, dokładnie rozprowadzając na powierzchni. Preparat może być stosowany zarówno przed jak i po fugowaniu. Przy impregnowaniu bardzo chłonnych podłoży zalecamy nakładanie dwóch warstw preparatu. Drugą warstwę należy nakładać przed całkowitym wyschnięciem warstwy poprzedniej. Nadmiar impregnatu, który się nie wchłonął, należy usunąć za pomocą szmatki bądź ręcznika papierowego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna być czysta, sucha, odtłuszczona i stabilna. Powierzchnię oczyścić z brudu i kurzu, trudne do usunięcia zabrudzenia zmyć środkiem „Fasada Czyścik”. Powierzchnie cementowe (np. tynki, beton, fugi) powinny być pokrywane dopiero po upływie 3 tygodni od ułożenia.

SKŁADOWANIE Przechowywać w temperaturze 5-35°C, w zaciemnionym pomieszczeniu, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Chronić przed dziećmi.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	wodna emulsja alkiloalkoksylano-i-siloksanowa	Ilość warstw	1-2
Postać/kolor	biały płyn	Nanoszenie drugiej warstwy	po 15 minutach
Zapach	łagodny, specyficzny	Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
pH	8,0	Wydajność przy 1 warstwie	8-12 m ² /l (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża)
Gęstość	ok. 1 g/cm ³	Mycie narzędzi	woda z detergentem
Czas schnięcia	2-4 h		

INFORMACJE**PRAWNE**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.