

MARKA **PRIMACOL[®] PROFESSIONAL**PRODUKT **QUALITA MAX****Biała lateksowa farba do wnętrz**

- doskonałe krycie
- wysoka trwałość koloru
- odporna na szorowanie

POJEMNOŚĆ **3l 5l 10l**

WŁAŚCIWOŚCI

Qualita Max to wysokiej jakości farba emulsyjna o matowym wykończeniu powłoki przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana do malowania powierzchni tynków mineralnych i gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, cegieł. Farba nie chłapie podczas malowania i charakteryzuje się wysoką siłą krycia i trwałością. Po wyschnięciu tworzy powłokę odporną na szorowanie na mokro (rodzaj I wg normy PN-C-81914:2002), co umożliwi łatwe usuwanie zabrudzeń bez uszkodzeń powierzchni. Farbę można barwić na dowolne kolory, przy użyciu np. Collorix'ów bądź Kolorantów.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być oczyszczona, odtłuszczona, stabilna i sucha. W przypadku świeżego tynku należy go sezonować przez okres 4 tygodni. Źle przylegające (łuszczące się) powłoki farb należy usunąć. Dobrze przylegające powłoki farb emulsyjnych oczyścić wodą z detergentem. Ubytki wypełnić odpowiednią masą szpachlową, przeszlifować, odpylić.

Podłoże chłonne zaleca się wstępnie zagruntować podkładem gruntującym. Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane, należy osłonić.

SPOSÓB UŻYCIA

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 10°C. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W razie konieczności farbę można rozcieńczyć wodą w ilości max 5%. Farbę można nakładać przy użyciu wałka, pędzla bądź natrysku. Zaleca się nakładanie dwóch warstw w odstępie ok. 4 godzin.

W pierwszej kolejności należy pomalować trudno dostępne miejsca i narożniki za pomocą pędzla lub małego wałka. Sufit należy malować zaczynając od strony okna i kierując się do wnętrza pokoju, zgodnie z kierunkiem padania światła.

Farbę na wałek należy nabierać obficie a następnie starannie i równomiernie rozprowadzać na podłożu. Ważne jest, aby nie malować suchym wałkiem. Przy malowaniu jednej powierzchni nie robić przerw w pracy ani poprawek na półsuchej powłoce. Kolejne malowane fragmenty łączyć "mokre na mokre". Malowanie każdego fragmentu malowanej powierzchni należy zawsze kończyć ruchami wałka w tym samym kierunku.

Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. Pomieszczenie wywietrzyć do zaniku zapachu. Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe (odporność na zmywanie i szorowanie) po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temp. 5-30°C, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed zamarzaniem.

BEZPIECZEŃSTWO

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Produkt chronić przed dziećmi. W razie poknięcia zasięgnąć porady lekarza.

DANE TECHNICZNE

Postać/kolor	biała emulsja	Czas schnięcia całkowity	24 h
Zapach	łagodny, specyficzny	Czas schnięcia dotykowy	1 h (w zależności od wilgotności i temperatury pomieszczenia)
pH	8,0-9,0	Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Gęstość	1,45 ± 0,02 g/cm ³	Wydajność	do 14 m ² /l przy jednej warstwie
Ilość warstw	1-2	Mycie narzędzi	woda z detergentem
Nanoszenie drugiej warstwy	po ok. 4 h	Limit LZO	(kat. A/a/FW): 30 g/l produkt zawiera max 25g/l
Lepkość wg. Brookfield'a	27000-31000 cP (ilość obrotów na minutę:5; wirnik nr 5; temp.20±2°C)		
DV-II+Pro:	7000-12000 cP (ilość obrotów na minutę:50;wirnik nr 6;temp.20±2°C)		

INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.